

RELEKTA
101

101 BYGGSKUM

Isolerande fugskum för alla årstider

- Ljuddämpande samt kyl/värmeisolerande
- Stark vidhäftning på de flesta material
- Låg expansionskraft – trycker inte ut dörr- eller fönsterkarmarna
- Kan användas ned till -10 °C
- Klar att använda, med medföljande rör



EGENSKAPER

Helårs fogsikum till tätning, isolering och montering. Används med medföljande rör utan behov av ytterligare verktyg. Mycket bra vidhäftning på de flesta material, med undantag av Teflon, PE och PP plast, samt silikon. Ger ca. 20 liter expanderat skum. 101 BYGGSKUM kan appliceras i temperaturer ner till -10 °C, men burken måste vara ca. +20 °C.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Ljuddämpande samt kyl/värmeisolerande tätning runt dörrar och fönster.

BRUKSANVISNING

1. Ytan måste vara ren och avfettad.
2. För optimal vidhäftning bör ytan fuktas med vatten. 101 BYGGSKUM kan appliceras i temperaturer ner till -10 °C, men burken måste vara ca. +20 °C.
3. Skruva på det medföljande röret och skaka burken minst 20 gånger.
4. Håll burken upp och ner under applikationen.
5. Skummet expanderar ca. 50 %. Ohärdad massa avlägsnas med PUR CLEANER och härdad massa avlägsnas mekaniskt samt med REMOVE ALL. Härdad skum måste skyddas mot UV-ljus och direkt solljus.

TEKNISK INFORMATION

Arbetstemperatur: För yta/luft från -10 °C och +30 °C. För burken mellan +5 °C till +25 °C

Bas: Polyuretan

Flampunkt: +400 °C

Hinnbildning: 10 - 14 minuter

Kan bearbetas efter: 30 - 35 minuter

Draghållfasthet: 1,5 Kg/cm² (BS5241)

Temperaturbeständighet: -50 till +90, kortvarig: -65 till +110 °C

Fullhärdad efter vid +24: Max 12 timmar. Vid -5 °C; 24 timmar

Densitet: 25-30 kg/m³

Beständighet mot normala klimatförhållanden: Motstår fukt och vatten, ej UV-ljus (motståndskraften mot vatten försvinner om byggskummet skäres)

Tryckhållfasthet: 0,3 kg/cm² (DIN53421)

Brandklass: B3

Isoleringsegenskaper: 0,036 W/(m x K)

Volym från burk lagrad i rumstemperatur: ca. 20 liter

Förvaring och hållbarhet: 18 månader i oöppnad förpackning. Stående, torrt och svalt

FÖRPACKNING

Förpackning	Art.nr	RSK-nr
1 stk 500 ml aerosol	T599631	1166479

PS: Denna produktinformation baseras på Relektas tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer. Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande. Relekta kan inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll. Det rekommenderas alltid att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.